

J362

L'enduit magnétique J 362 est destiné à l'impression de pistes, pour la fabrication de la billetterie destinée au contrôle d'accès, trains, métro, autoroutes, parkings, avions... Les pigments magnétiques doivent être orientés à l'aide d'un aimant.

Magnetic slurry J 362 is usually used for stripes printing for train, metro, motorway, parking or planes tickets...Magnetic pigments must be orientated with a magnet.

Présentation

- Couleur : marron
- Extrait sec de livraison : 45,7% ±2,5
- Solvant : type acétate (BS 3030)
- Type de liant : vinylique

Caractéristiques magnétiques

- Champ coercitif (Oe) : 335
- Rectangularité : >0,70

Applications

- Toutes pistes / pour encodage
- Par héliogravure, par buse

Support imprimables

- Papier, PVC et PET traité

Caractéristiques physiques et rhéologiques

- Densité : 1,30 (Kg/l)
- Viscosité KU-II (Poises) : 12 ±3

Caractéristiques mécaniques

- Densité (sec) : 2,7 (Kg/l)
- Résistance carrée (Ohms) : 10¹¹

Conditions de mesure

- Caractéristiques mesurées à 21° Celcius (± 2°C)
- Extrait sec : 3 heures à 105°C sous ventilation
- Viscosité Brookfield KU-II après ré-homogénéisation 2750 tr/min ; 5 mn
- Magnétisme (Température 25° C ± 2°C)
- LOCO : Bh mètre 1500 Oe sur couche orientée par aimant standard

Presentation

- Color : light brown
- Solids content when delivered : 45.7% ±2.5
- Solvent : acetate type (BS 3030)
- Type of binder : vinyl

Magnetic characteristics

- Coercivity (Oe) : 335
- Squareness : >0.70

Principal applications

- Any type of stripes / For encoding data
- By rotogravure, by slot die

Substrates

- Paper, PVC and treated PET

Physical and rheological characteristics

- Specific gravity : 1.30 (Kg/l) as wet slurry
- Viscosity KU-II (Poises) : 12 ±3

Mecanical characteristics

- Specific gravity : 2.7 (Kg/l) as dry coating
- Electrical Square resistance (Ohms) : 10¹¹

Procedures

- Measurements at 21° Celcius (± 2°C)
- Solid content : 3 hours at 105°C with ventilation
- Viscosity Brookfield KU-II after rehomogénéization 2750 rpmn ; 5 mn
- Magnetism (Temperature 25° C ± 2°C)
- LOCO : BH meter 1500 Oe on orientated coating with standard magnet